

# 日藻のこなつのまた



## 特長

1. 水にすぐ溶け、簡単に使える。
2. 水持ちが長く、コテのび良好。
3. 多用途で、経済的。

日藻のこなつのまたは漆喰にはもちろん、補修用モルタルやタイルモルタルの保水剤として使用致しますと、海藻特有のネバつきのない保水性とコテのび・優れた可塑性で作業の能率を飛躍的にアップさせます。さらに京壁の「のり」としても使用できる多用途をカバーする機能を持った画期的な混和剤です。

## 使い方

各種材料に所定量の日藻のこなつのまたをふりかけ、よく空合わせした後適量の水を加えて練って下さい。漆喰の場合、すぐにも使用できますが2～3時間の練り置きをしますと一層使い易い漆喰となります。

## 標準使用量

### 漆喰

中塗りの乾燥程度	石灰の量	こなつのまたの量
完全乾燥	1袋(20kg)	1.5～2.5袋
前日中塗		1.5～2.0袋
追っかけ仕上		1.5袋
木摺下地	1袋(20kg)	2.0～3.0袋
天井		2.0～3.0袋

### 補修用モルタル(薄塗り)

セメント1袋(25kg)	こなつのまた 0.75～1.25袋(240～400g)
補修用プレックス(#10～20)1袋25kg	こなつのまた 0.25～0.5袋(80～160g)

### タイル張り付けモルタル

セメント1袋(25kg)	こなつのまた 0.75～1袋(240～320g)
--------------	--------------------------

荷姿 320g × 50袋/箱

 日藻五材株式会社

〒174-0043東京都板橋区坂下2-13-18  
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023

