

# 養生用PE粘着テープ



## 621



THE PRODUCTS FIELD

### 〈用途〉

- 建築養生
- 塗装養生
- 引越し作業などの仮止め、養生等
- 養生シートの固定

### 〈特徴〉

- 手切れ性に優れている
- 耐溶剤性がよく耐久性に富む
- 長時間養生しても糊残りが少ない。

品番	規格	入り数
NO.621	25mm×25m	60R
	38mm×25m	36R
	50mm×25m	30R
	75mm×25m	18R
	100mm×25m	12R

### 〈一般特性〉

項目	単位	特性値
厚さ	mm	0.14
粘着力	N/cm	3.00
引張強さ	N/cm	53.0
伸び率	%	14

\*上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

### 使用上のご注意

- この製品は養生用に開発された製品です。用途以外には使用しないで下さい。
- 人体に直接貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 被着体と養生期間によっては汚染・損傷することがありますので、ご使用前に必ずお確かめ下さい。
- 貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。



〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル

TEL 03-3663-0071(代表)

URL <http://www.rinrei-tape.co.jp>



# 養生用PE粘着テープ



## 622



THE PRODUCTS FIELD

### 〈用途〉

- 建築養生
- 塗装養生
- 引越し作業などの仮止め、養生等
- 養生シートの固定

### 〈特徴〉

- 手切れ性に優れている
- 耐溶剤性がよく耐久性に富む
- 長時間養生しても糊残りが少ない。

品番	規格	入り数
NO.622	25mm×25m	60R
	38mm×25m	36R
	50mm×25m	30R
	75mm×25m	18R
	100mm×25m	12R

### 〈一般特性〉

項目	単位	特性値
厚さ	mm	0.14
粘着力	N/cm	2.04
引張強さ	N/cm	65.1
伸び率	%	18

\*上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

### 使用上のご注意

- この製品は養生用に開発された製品です。用途以外には使用しないで下さい。
- 人体に直接貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 被着体と養生期間によっては汚染・損傷することがありますので、ご使用前に必ずお確かめ下さい。
- 貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。



〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル

TEL 03-3663-0071(代表)

URL <http://www.rinrei-tape.co.jp>

