

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1212023
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>



# ファインコートP

吸水調整材・表面被膜養生材

①

**はじめに** ファインコートPは、超微粒子系アクリルエマルションを使用した吸水調整プライマーです。下地のコンクリート面にあらかじめ塗布することで、素地の吸い込みを抑制することでドライアウトを防ぎ、付着強度の向上・安定化をもたらします。

また、セメント系塗り材料の仕上げ面に塗布することで、表面の急激な乾燥を防ぎ、ひび割れの発生を抑制すると共に、安定した強度発現をもたらします。

②

**特長**

- 優れた浸透性
- 高いバリアー効果
- 優れた耐水性
- 中性化防止性・遮塩効果

③

**用途**

- 下地コンクリートの吸水調整プライマー
- セメント系塗り材料の表面被膜養生

④

**荷姿**

18kg/内面コート缶  
4kg/ダンボール箱（2kg/ポリ容器×2、噴霧ノズル付）

⑤

**使用量**

荷姿	標準使用量	施工可能面積
18kg/缶	0.15 kg/m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup> /缶
4kg/箱		26 m <sup>2</sup> /箱

※原液のまま無希釈で使用してください。

⑥

**使用工具** ウールローラー、刷毛、スプレーガン、専用スプレー（4kg品に内包）

## オバナヤ・セメントテックス株式会社

東京：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル TEL：03-3663-7641 FAX：03-3661-0496  
名古屋：〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1丁目48番地 TEL：052-851-9361 FAX：052-851-9450  
大阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル TEL：06-6305-0371 FAX：06-6305-0372  
工場：〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村字小山1339 TEL：0594-72-3414 FAX：0594-72-3485

⑦

**基本物性**

項目	物性値
外 観	白色乳濁液
固形分	約 15.0 %
pH	約 7.3
粘 度	約 3.2 mPa·s
比 重	約 1.0
機械的安定性	優 秀
化学的安定性	優 秀

⑧

**使用上の** ① 0℃以上で使用してください。

**注意事項** ② 使用途中の缶・ポリ容器は密閉し、早めに使い切ってください。

③ 保管する際は、密閉されていることを確認し、高温多湿の場所を避け、凍結しないように注意してください。

※本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、製品安全データシート (MSDS) をご請求下さい。