

DRミックス

DR MIX

前田道路株式会社

本店	〒141-8665 東京都品川区大崎1-11-3	TEL:03-5487-0011(代)
関西支店	〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-30MKD-10大阪ビル	TEL:06-6253-7501
大阪中央合材工場	〒572-0075 大阪府寝屋川市葛原2-14-16	TEL:072-826-5321
大阪合材工場	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美677-1	TEL:072-739-0521
寝屋川合材工場	〒572-0813 大阪府寝屋川市讃良東町2-9	TEL:072-822-7521
宝塚合材工場	〒665-0848 兵庫県宝塚市川面字長尾山15-14	TEL:0797-87-6701
神戸合材工場	〒651-2101 神戸市西区伊川谷町布施畑下谷山972	TEL:078-974-1171
姫路合材工場	〒672-8079 兵庫県姫路市飾磨区今在家1144-9	TEL:079-235-7343
小野合材工場	〒675-1307 兵庫県小野市菅田町字南野739-154	TEL:0794-67-1901
淀合材工場	〒617-0836 京都府長岡京市勝竜寺蔵道13	TEL:075-953-1155
滋賀合材工場	〒520-2342 滋賀県野洲市野洲1086-4	TEL:077-587-1357
羽曳野合材工場	〒583-0848 大阪府羽曳野市川向12	TEL:072-956-6461
泉北合材工場	〒595-0075 大阪府泉大津市臨海町1	TEL:0725-21-4588
岸和田合材工場	〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町14	TEL:072-437-7101
和歌山合材工場	〒640-8452 和歌山県和歌山市梅原638-37	TEL:073-451-8831
福井合材工場	〒910-0801 福井県福井市寺前町12字川原70	TEL:0776-54-6673
淀乳削工場	〒617-0836 京都府長岡京市勝竜寺蔵道13	TEL:075-953-1155
福井乳削工場	〒910-0801 福井県福井市寺前町12字川原70	TEL:0776-54-6673

■お問い合わせ



「DR(ディーアール)ミックス」は、前田道路独自の技術と経験を加えた、手軽に使用できる補修用常温アスファルト混合物です。

手軽な補修で路面を快適にし、補修費を軽減できます。

● DRミックスの特長

加熱・混合が不要で、敷き均して転圧するだけの常温アスファルト混合物です。持ち運びが簡単な袋詰めのほか、経済的なバラ売りもあります。



● DRミックスの主な用途

- ・主に軽交通道路の補修
- ・路面のポットホール等の緊急補修
- ・水道・ガス管などの仮復旧
- ・公園、駐車場、公共施設、一般家庭の通路等の小面積の舗装または補修

最大粒径・粒度	13mm・密粒度タイプ
交通開放	約90分
最終的な硬化時間	約1ヶ月
推奨保管期間	約1ヶ月
使用上の注意	①そのまま使用できる状態で出荷されていますので、油類やアスファルトを製品に混入しないください。 ②十分に締固め、平坦に仕上げてください。 ③施工厚さが3cmを超える場合は、その都度締固めて積層してください。 ④完全な水面下や湧水のある箇所での使用は避けてください。 ⑤その他、施工方法等の注意事項に関しては、製品にある注意書きをよく読んでください。
保管上の注意	①雨等に濡れない場所に保管してください。 ②高温、低温(-5℃以下)になる場所には置かないください。 ③7袋以上積み重ねないください。 ④開封後は速やかに使い切るようにしてください。

● DRミックスの施工方法



① 舗装する箇所は、施工面との付着を良くするために、泥、ゴミ、草などをできるだけ取り除いて下さい。



② 必要量投入します。余盛りは1~2cm程度です。



③ スコップ等で均一に均します。



④ タンパなどで十分に締固めます。※プレートにて締固めるとより耐久性が向上します。



⑤ 完成！
※タイヤなどに付着する場合は、石粉を散布して下さい。