

ドノックス  
donox®

W シリーズ

環境にも人にも優しく  
離型力にすぐれ！

## 反応抑制型水性離型剤

トンネル・シールド用強化型

W-12H

一般土木用・二次製品

W-12

河川・港湾工事

W-17

遠心力ポール杭専用

スーパー  
コンク II

## 化学反応型水溶性離型剤

木製型枠専用

W-コンク

- ドノックスWシリーズは、水性タイプの離型剤ですが、優れた離型、仕上がり効果を発揮します。鉱物油を使用しない為、油シミ、縞模様が残りません。水性タイプのため引火性はありません。
  - 当社の離型剤はカブレにくいとご好評を頂いていましたが、**W シリーズ**はさらに改良いたしました。特にトンネル等の閉鎖場所・水際での環境対策が必要な場所で最適です。
  - **W-12H・W-12**等製品は、新しい概念で開発した製品です。生分解性に特に優れ(96%以上)、環境、人に優しく、使用場所、型枠の材質を選びません。離型力も鉱物油の離型剤以上の性能を発揮します。W-12Hは原液使用・W-12は水で3倍希釈して使用します。
  - **W-17**は、河川・港湾工事用離型剤です。水で4倍に希釈して使用します。
  - **スーパーコンク II**は遠心力ポール杭等の専用に開発した製品です。型枠の種類は問いません。水で3倍に希釈して使用します。
  - **W-コンク**は木製型枠専用の離型剤です。合板の色素や糖質がコンクリート表面に付着することを防ぎ、木製型枠の特有の美しい仕上がりになります。水で10倍に希釈して使用します。
- ※ その他、特殊な用途で開発した製品もあります。使用目的により、ご提案いたします。
- ※ 使用方法 原液、あるいは希釈した液をスプレー又はモップで塗布してください。
- ※ 標準塗布量 15～30㎡/ℓ
- ※ 荷姿 18ℓ/ポリ容器・ポリ缶

## 成分及び物性

製品名	主成分	外観	比重	PH	引火点
W-12H W-12 W-17 スーパーコンクII	特殊脂肪酸エステル	乳白色	1.0	中性	発火せず
Wコンク	植物型高級樹脂酸 ノニオン活性剤※	乳白色	0.95	弱アルカリ性	発火せず

※Wコンクのみノニオン活性剤添加

## 使用上の注意事項

- ◇ 他の、剥離剤との混合は絶対避けて下さい。
- ◇ 水ベースの製品のため、凍結させますと、塗布膜が乱れて効果が低減します。凍結しない場所で保管、使用して下さい。
- ◇ 直射日光の当たらない、涼しい場所に保管して下さい。2ヶ月程度で、使用して下さい。
- ◇ 長期間保管しますと、わずかに分離する傾向があります。使用前に、容器のまま軽く揺すって使用して下さい。製品の性能には、影響はありません。
- ◇ 危険有害性はありませんが、作業を行う時は、適切な保護具を使用して下さい。

## ドノックス Wシリーズ使用場所・型枠別適合性比較表

	W-12H	W-12	W-17	スーパー コンクII	W-コンク	
現 場	トンネル	◎	○	○		
	シールド	◎	○	○		
	ダム	◎	○	○	○	
	建物	◎	◎	◎	○	◎
工 場	二次製品・U字溝等	◎	○	○		
	遠心力製型製品	○	○	◎		
	セラミック	◎	○	○	○	
型 枠	ステンレス	◎	○	○		
	鋼・鉄製	◎	○	○	◎	
	樹脂	◎	○	○	○	
	合板	◎	◎	○	○	◎
	希釈	原液	3倍	4倍	3倍	10倍

※ 希釈倍率は、使用条件により異なりますが、3～10倍程度です。  
実証試験等で確認下さい。希釈は水を使用します。

お問い合わせ

株式会社 ドノックス

〒551-0023

大阪市大正区鶴町5丁目3番25号

TEL(06)6554-1881 Fax(06)6551-3767