



Material
Tuyazuna

聚楽砂壁
艶砂
つやずな

株式会社 シンコー

ノンホルムアルデヒド商品

日本建築仕上材工業会登録

登録番号 0306103

登録等級

区分表示 F☆☆☆☆

問い合わせ <http://www.nak-web.org/>

聚楽砂壁

艶砂

つやずな



壁面仕上げに最適です。

住空間日本建築の


落ち着いた雰囲気と気品ある

自然との調和融合から生まれる

No.111 →




No.114 →




No.109 →




No.112 →




No.115 →



No.110 →



No.113 →



No.116 →



聚楽砂壁

艶砂

つやずな

豪華砂壁「艶砂(つやずな)」は落ち着いた色彩と重厚な風合いを併せもつ最高級内装材として、エリートなあなたにお贈りする、格調高い本格派の砂壁です。素材は精選した玉砂の一粒一粒を特殊技術により着色加工し、高級建築に施工されることを主眼として創作されており、美装、耐候性、不燃性、耐摩擦性に優れ、ケバケバしさ、嫌味のない壁材として、きっとあなたのお部屋を豪華な感触と美しい気品でお包みすることでしょう。

施工法及び注意

〔下地〕

ボード用石膏プaster、中塗土、セメントモルタル、石膏ボード等に施工できますが、古壁、粗悪な合板及びびサビ、シミ、アクの出やすい下地には、必ず「コテガード」か「ガードシーラー」で適当な下地処理を行ない、充分乾燥した状態で施工して下さい。

〔練り方〕

- 1.まず、プラスチック容器〔プラ舟〕に標準水量の約80%〔1袋当たり約1.6g〕の水を入れ、その上から添付のボンドを加え、よくかき混ぜて下さい。
- 2.ボンドをよく溶かした水に骨材を入れ、充分に練り上げた後、約30分練り置きして下さい。
- 3.約30分練り置き後、下地の水引加減により水量を増減し、適当な粘度に調整してから施工して下さい。

〔塗り方〕

- 1.まず、下地が見えないよう、平滑に塗り付けて下さい。
- 2.水引きを見ながら、コテ押えを充分行ない、一方方向に押えながら仕上げして下さい。

〔注意事項〕

- ★水の入れすぎは、塗面にダレが生じますので、水を追加の際はご注意ください。
- ★一室の使用量は一度に練り合せ、塗り継は絶対にして下さい。
- ★施工後、風通しをよくして、乾燥を早めて下さい。
- ★冬季気温が5℃以下では、施工しないで下さい。

〔標準仕様〕

品名	艶砂(つやずな)
主成分	天然けい砂
正味重量	5.250g(内250g合成樹脂)
標準水量	2.0g/袋
標準使用量	5.250g/3.3m ²
包装	5袋/ケース

⚠ 注意事項


- 1.容器は中身を使い切つたら廃棄してください。
- 2.子供の手が届かないところに保管してください。
- 3.目に入った場合には多量の水で洗い、又誤って飲み込んだ場合、多量の水とともに吐き出させて、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 4.洗浄した液は、河川・湖沼に流出しない様に注意してください。もし多量に流出した場合には自治体の担当者に連絡してください。
- 5.残材は、廃棄物として処理してください。

※詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

練り方及び施工法

①


まず、プラスチック容器(プラ舟)に標準水量の約80%(1袋当たり約1.6g)の水を入れ、その上から添付のボンドを加え、よくかき混ぜる。



水をよくかきまぜる

②


ボンドを溶かした水の中へ骨材を入れ、充分に練り合わせて、約30分練り置きする。



ボンドを溶かした水

③


約30分練り置き後、下地の水引加減により、水量を増減し、適当な粘度に調整してから施工して下さい。



下地に合わせて水調整

④

下地が見えない程度の厚さにムラなく平滑に塗り付ける。水引を見ながら、コテ押えを充分に行ない、一方方向に押えながら仕上げして下さい。



仕上げは一方方向



株式会社 シンコー

大阪本社・営業部
〒550-0015
東京支店
〒339-0027
新潟営業所
〒942-0052
仙台出張所
〒985-0046

大阪市西区南堀江4-32-11
さいたま市岩槻区尾ヶ崎953
上越市上環入字ノ越377-1
塩釜市大日向町21-11

TEL.06-6541-5755 (代) FAX.06-6541-8797
TEL.048-798-3255 (代) FAX.048-798-5923
TEL.025-643-3688 (代) FAX.025-643-3689
TEL.022-366-6641 FAX.048-798-5923

●URL: <http://www.shinko-kenzai.com>

●E-mail: osaka@shinko-kenzai.com