

# シンコー 洗い出しトップ



☆標準仕様☆

- 用途  
洗い出し仕上げ用トップコート
- 正味質量  
1kg/缶 4kg/缶
- 標準所要量  
1kg: 3~5㎡ / 1kg  
4kg: 12~20㎡ / 4kg
- 荷姿  
1kg: 18缶/ケース  
4kg: 6缶/ケース

- 白ボケ抑制
- 白華防止
- 艶だし光沢



乾燥後にセメントからの白華が発生し、白くボケた仕上がりになり、石にも光沢がありません。

乾燥後のセメントからの白華を抑え、かつ玉砂利に光沢のある美しい仕上がりになります。

上記の画像イメージは、実際の施工環境・主資材により異なる場合がございます。

## 施工方法

- 1 洗い出し作業後、表面が乾かないうちに「洗い出しトップ」を原液のまま刷毛で塗布して下さい。  
この時、ローラーで施工したり強く擦るように塗り付けますと下地のセメントを巻き上げ、「洗い出しトップ」の効果が低減されますので、ご注意ください。  
※「洗い出しトップ」を玉砂利に載せるような感覚で塗布しますと、セメントを巻き上げずに塗布できます。
- 2 1回目塗布後、樹脂の白い色が消えてから、再度同じように「洗い出しトップ」を玉砂利に塗布して下さい。

## 施工上の注意

- ・本製品は必ず洗い出し作業直後の表面が濡れている状態のうちに塗布して下さい。洗い出し仕上げを乾燥させた後に塗布しても効果はありません。
- ・従来の洗い出し工法で施工された後に使用されますと、下地のセメントの硬化が不完全な場合が多い為、本製品の塗布時にセメントを巻き上げ、効果が発揮されない場合がありますので、洗い出し作業には「洗い出しの素」をご使用になられる事を強くお勧め致します。
- ・塗布作業に使用になられた刷毛は使用後、速やかに水道水でよく洗って下さい。
- ・歩行の程度や経年劣化、摩耗により光沢が無くなっていく場合がありますのでご了承下さい。
- ・施工中または施工後養生中に気温が5℃以下になる事が予想される場合は、施工をお避け下さい。

おかげさまで **株式会社 シンコー**  
http://www.shinko-kenzai.com



本社 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江 4-32-11  
TEL 06-6541-5755(代) FAX 06-6541-8797  
E-mail osaka@shinko-kenzai.com

東京支店 〒339-0027 埼玉県さいたま市岩槻区尾ヶ崎 953  
TEL 048-798-3255(代) FAX 048-798-5923

新潟営業所 〒942-0052 新潟県上越市上源入字立ノ越 377-1  
TEL 025-543-3688 FAX 025-543-3689

仙台営業所 〒983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台 2-17-18-101  
TEL 022-295-1708 FAX 048-798-5923

工場 〒673-0023 兵庫県明石市西新町 2-12-14

■詳しくはお気軽に当店までお問い合わせください。