

シンコー 乾燥モルタル

インスタントセメント

シンコー 乾燥モルタルは・・・

セメントに厳選された天然砂と特殊混和材を適量に配合した、建築・土木・設備工事用ドライモルタルです。既調合タイプなので、施工現場では水練りするだけでご使用出来ます。

特 長

☆便利です！簡単です！

水を加えて練るだけで良質のモルタルが得られます。

☆能率的です！経済的です！

砂をふるう手間がなく、コテ伸びも良く、水引きが早い。


☆品質管理バツグン！

品質バラツキなく、安定しています。

☆ロスがない！長期保存可能！

完璧包装、使い残してもゴムバンド等で密封すると保存できます。

参考施工面積



材 令	7日	28日	練り上り量
圧縮強度	292kgf/cm ²	386kgf/cm ²	4kg袋 2.4ℓ
曲げ強度	70kgf/cm ²	110kgf/cm ²	10kg袋 5.8ℓ
			20kg袋 11.5ℓ



株式会社 シンコー

本 社 / 〒550 大阪市西区南堀江4-32-11
電話 06-541-5755代 FAX 06-541-8797
営業所 / 東京・明石・新潟・仙台・讃岐・松山