

軽量骨材配合モルタル下塗用 MIX SAND

町場用

ミックスサンド

特長

1 クラックが入りにくい
軽量骨材やクラック低減材等が理想的に配合されている為剥離が生じにくい。

2 軽量で作業性に優れ工期短縮出来る
特殊混和材の配合でコテ切れが良く、従来のモルタルに比べ軽量の為、作業性がアップされます。又櫛引きの作業が省けます。

3 現場管理が容易
現場で水を加えるだけのプレミックスのため品質が安定しています。又従来の普通モルタルのような砂の残材等の心配もなく現場管理が容易です。

4 性能試験表


| | 材令 (単位kgf/cm ²) | |
|------|-----------------------------|-----|
| | 7日 | 28日 |
| 曲げ強度 | 20 | 28 |
| 圧縮強度 | 90 | 110 |
| 接着強度 | | 11 |

試験方法 曲げ強度・圧縮強度/Jis:R5201「セメントの物理試験方法」による
接着強度/建研式引張試験機による

既調合コスリモルタル下塗り **ミックスサンド** 町場用

使用方法

1. 各種ラス網下地の標準配合



2. コンクリート・ブロック下地の標準配合



● 十分な混練りをして下さい。 (混練りは標準水量の8割程度の水で硬練りし、さらに残りの水を少しずつ加えながら十分練りまぜて御使用下さい。)

標準施工方法・コンクリート・ブロック下地の場合

| | | |
|---|---|--|
| <p>① 下地清掃は充分に行ってください。(レイタンス、塵埃、油等)</p>  | <p>② 塗り付け作業30分前に表面に水打ちする。(下地への吸水を防ぐ)</p>  | <p>③ 水が完全に引いてから、ミックスサンドの塗り付けを行う。(塗厚4mm~6mm)</p>  |
| <p>④ 翌日散水養生。(急激乾燥を防ぐ)</p>  | <p>⑤ 1週間程度養生。</p>  | <p>⑥ 中塗り施工 (塗り付け前に水しめしを行う)</p>  |

- 1 コンクリート・ブロック下地に施工する場合は必ず水打ちをして下さい。
- 2 施工の翌日には必ず散水し急激な乾燥は避けて下さい。
- 3 施工後は1週間程度の養生期間をおいて、中塗り施工前に水打ちをして下さい。

【注 意 事 項】

- 1 既調合タイプですから、他の材料の混合は避けて下さい。
- 2 練り混ぜた材料は、1時間以内に御使用下さい。(夏期約40分)
- 3 気温5℃以下での施工は避けて下さい。
- 4 現品はセメント同様、屋内で湿気の少ない場所に保管して下さい。
- 5 有効期間は製造日より約6ヶ月間(製造年月日は全面に刻印してあります)
- 6 現品は、セメント同様アルカリ性を示します。誤って目に入った場合は直ちに清浄な水で洗浄し、必要に応じて専門医の治療を受けて下さい。
- 7 皮膚に付着すると肌荒れを起すことがありますので直ちに水洗いをして下さい。



| | | | | |
|----------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 大阪本社・営業部 | 〒550-0015 | 大阪市西区南堀江4-32-11 | TEL. 06-541-5755(代) | FAX. 06-541-8797 |
| 東京支店 | 〒339-0027 | 岩槻市尾ヶ崎953 | TEL. 048-798-3255(代) | FAX. 048-798-5923 |
| 明石支店 | 〒673-0023 | 明石市西新町2-12-14 | TEL. 078-922-0007(代) | FAX. 078-922-3381 |
| 新潟営業所 | 〒942-0052 | 上越市上源入字立ノ越377-1 | TEL. 0255-43-3688(代) | FAX. 0255-43-3689 |
| 仙台出張所 | 〒985-0861 | 多賀城市浮島1-15-15 | TEL. 022-368-1597 | FAX. 022-368-3783 |
| 松山出張所 | 〒799-3111 | 伊予市下吾川232-112 | TEL. 089-983-1619 | FAX. 089-983-5397 |