

超微粒子アクリル系合成高分子 吸水調整・接着増強用プライマー

シンコー

Aプライマー



<用途>

モルタル、コンクリート、ALC下地等への
吸水調整及び接着増強用プライマー

ノンホルムアルデヒド商品

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1106044
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/



株式会社 シンコー

<特長>

- 水で簡単に希釈できる為、様々な下地に対し、適切な吸水調整が行うことができます。
- 超微粒子の効果により、高強度の接着力が得られます。
- 下地に対する浸透性が高い為、耐アルカリ性、耐水性に優れています。

<使用方法>

施工する下地の種類により、下記のように水(上水道水)にて希釈して下さい。(施工はローラー又は刷毛をご使用下さい。)

下地	施工箇所	標準希釈比		標準塗布量 (希釈液の量)	標準施工面積 (1缶あたり)	主な適用材料 (シンコー製品)
		Aプライマー	水			
モルタル コンクリート	内・外装 壁面・天井	1	2	100～150g/m ²	80～120m ² /缶	エコアート外装等 樹脂系仕上材
		3 倍希釈液				
	内・外装 床 面	1	3	150～200g/m ²	80～107m ² /缶	エコアート床モルタル
		4 倍希釈液				
A L C	内・外装 壁 面	1	3	200～250g/m ²	64～80m ² /缶	シンコー ゼロモル
		4 倍希釈液				

※その他の下地への使用の可否や使用方法は、弊社までお問い合わせ下さい。

<標準仕様>

用 途	接着増強・吸水調整材
主 成 分	アクリル樹脂
密 度	1.07g/m ²
粘 度	100mPa・S以下(23℃)
外 観	乳白色液体
固形分量	45±1%
正味質量	4kg/ポリ缶
荷 姿	6缶/ケース

<性能>

試 験 項 目	付着強さ (N/mm ²)	試験方法
標 準 状 態	2.4	日本建築仕上学会規格 M-101準拠
冷熱繰り返し抵抗性	2.7	
熱アルカリ抵抗性	2.2	
凍 結 融 解 抵 抗 性	1.8	

○記載の数値は標準値であり、保証値ではありません。ご了承下さい。

本製品を正しくかつご安全にご使用いただく為に下記の事項に注意して下さい。

●販売店・施主様へ

1. お子様の目の届かない所に保管して下さい。
2. 目に入った場合は清水で15分以上洗眼し、直ちに医師の診断を受けて下さい。
3. 誤って飲み込んだ場合は清水でよく口の中を洗い、直ちに医師の診断を受けて下さい。
4. 肌に付着した場合は、水と石鹼でよく洗い流して下さい。
5. 内装の場合、施工時から乾燥するまでの間は、湿気を除く為、窓を開ける等して換気を行って下さい。
6. 空容器等の処理は、産業廃棄物業者に依頼する等して適切に処理をして下さい。
7. 残材は、下水・河川・池・井戸・地下水等を汚染する恐れのある場所には破棄しないで下さい。
8. 作業後は手洗い・うがいをを行い、汚れた作業着は洗濯して下さい。
9. 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、高温(40℃以上)、低温(0℃以下)、室外での保管はお避け下さい。

●お施主様へ

塗布面が乾燥するまでの間に、お子様が誤って口や目に入れる事がないようにご注意下さい。



URL <http://www.shinko-kenzai.com>
E-mail osaka@shinko-kenzai.com

本 社 〒550-0015 大阪市西区南堀江 4-30-28
TEL 06-6541-5755(代表) FAX 06-6541-8797
E-mail : osaka@shinko-kenzai.com
東 京 支 店 〒339-0027 埼玉県さいたま市岩槻区尾ヶ崎 953
TEL 048-798-3255(代表) FAX 048-798-5923
新 潟 営 業 所 〒942-0052 新潟県上越市上源入字立ノ越 377-1
TEL 025-543-3688 FAX 025-543-3689
仙 台 営 業 所 〒983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台 2-17-18-101
TEL 022-295-1708 FAX 048-798-5923
エースコン事業部 〒273-0005 千葉県船橋市本町 6-2-10
東 京 営 業 所 ダイヤパレスステーションプラザ船橋 714 号
九 州 出 張 所 〒814-0165 福岡県福岡市早良区次郎丸 4-4-6-602
TEL・FAX 092-518-5562
四 国 駐 在 所 大阪本社までお問い合わせ下さい
明 石 工 場 〒673-0023 兵庫県明石市西新町 2-12-14

■詳しくはお気軽に当店までお問い合わせ下さい