

シンコーの改裝材シリーズ
新時代のシーラー
内・外下地用

ノンホルムアルデヒド商品

日本建築仕上材工業会登録

登録番号 2404007

放散等級表示 F☆☆☆☆

問い合わせ先 <https://www.nsk-web.org>

アクリル系 アク・シミ・ヤニ止め及び浸透性古壁強化用シーラー

ガードシーラー-N

用途 内・外装下地（モルタル・コンクリート・スレート板・リシン・繊維壁・ベニヤ板・化粧合板等）のアク・シミ・ヤニ等の防止（アルミ板・鉄板はさけてください）

シミ止
古い壁面のシミ・たばこのヤニを止める

古壁強化

壁面が老化して接着力がなく
パラパラ落ちる場合、塗布す
ることにより古壁を強化する

アク止

アクリル性下地からのアクを止める
木材（ベニヤ板）下地のアクを止める

吹込調整

塗布下地は吹込みが均一にな
り、上塗の作業能率、塗装ム
ラ防止に役立ちます

古壁の塗替時に...

弱くなった
古壁の強化に...

接着効果

塗布下地には、下地と上塗材
の密着性が良く、接着力を高
めます

塗装方法

使用の際は希釈しないで原液のまま使用して下さい
…ハケ塗り・ローラー塗り・スプレー塗装

塗装量

1㎡/150g（1坪 500g）を基準にして下さい

乾燥時間

- アク・シミ止に使用の場合は、完全に乾燥後、上塗りを施工して下さい
- 吹込調整・接着効果等に使用の場合は、気温が20℃以上で塗布した場合は、塗布後2時間経過後、上塗りが施工できます
但し、冬場乾燥の悪い時期は2時間以上、出来るだけ長く乾燥した後、上塗りを施工して下さい

●使用上の注意

- ①塗りムラのないよう、万遍なくていねいに塗り付けて下さい
- ②サビの出る部分は必ず、防錆処理をして下さい
- ③台所の油のシミ等には、効果がありません
- ④他のボンドを混用しないで下さい
- ⑤古壁が浮いて下地と接着していない場合は、全面はがして下さい
- ⑥柱等に付着した場合は、すぐにふきとって下さい
- ⑦気温が3℃以下では塗布しないで下さい
- ⑧使用後の機具、容器等は早く水洗いして下さい
- ⑨0℃以下、直射日光下の保管はさけて下さい

<荷姿>

- 1kg ポリ瓶（20本 / ケース入り）
- 4kg ポリ缶（6缶 / ケース入り）
- 16kg 一斗缶入り

 **株式会社 シンコー**
<http://www.shinko-kenzai.com>



■詳しくは当店までお気軽にお問い合わせ下さい

本社 〒550-0015 大阪府大阪西区南堀江4-30-28 TEL:06-6541-5755 FAX:06-6541-8797
東京支店 〒339-0027 埼玉県さいたま市岩槻区尾ヶ崎953 TEL:048-798-3255 FAX:048-798-5923
新潟営業所 〒942-0063 新潟県上越市下門前1737オフィスMORI B号室 TEL:025-543-3688 FAX:025-543-3689
仙台営業所 〒983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台2-17-18-101 TEL:022-295-1708 FAX:048-798-5923
九州出張所 〒814-0165 福岡県福岡市早良区次郎丸4-4-6-602 TEL・FAX:092-518-5562
四国駐在所 本社までお問い合わせ下さい
明石工場 〒673-0023 兵庫県明石市西新町2-12-14