

シンコー
けいそう壁
珪藻土仕上材

聚楽わら白


プラス

エコカラーで

全

57色

NEW
リクエスト多数につき
新色“白”追加！



5000

けいそう壁
の
いいトコロ

防火性
万一の火災時
にも延焼を防止

美の風合い
格式ある和も
和モダンにも

吸水性
保水性
結露を防止
カビやダニの発生防止

吸湿性
放湿性
快適・健康に
暮らせる住空間

吸音性
遮音性
プライバシーが
守られて安心

断熱効果
夏は涼しく
冬は暖かく

吸着性
イヤな臭いを
抑制

さらにわらの
有無で
多彩に表現

わら無

わら有



5201




5202




5203




5204




5205



5206



5207



5208



5209




5210




5211




5212



5213



5214



5215




5216



5217




5218



5219




5220




5221



5222



5223



5224




5225



5226



5227



5228



5229



5230



5231



5232



5233



5234



5235



5236



5237



5238



5239



5240




5241




5242




5243



5244



5245




5246



5247



5248



5249




5250




5251




5252




5253



5254



5255



5256

適応下地 石膏ボード・石膏プラスター・中塗土・ビニールクロス
完全乾燥したセメントモルタル・古壁（しっかりしているもの）

上記色見本は印刷物のため、実際の色や風合いが
異なります。現物サンプル等でお確かめ下さい。

コテガード、カーボンコートなど適切な下塗施工を行って下さい。さらに詳細の施工方法は各営業担当者までお問い合わせ下さい。

品 番	KJW-5000、KJW-5201～5256
用 途	内装用仕上材
種 類	内装薄塗材W
主成分	珪藻土・珪砂・パルプ・粉末樹脂
正味質量	KJW-5000：聚楽わら 3,700g・わら 10g 別添 KJW-5201～5256：聚楽わら 3,700g・わら 10g 別添・エコカラー 100g
標準所要量	わら入り：3,710g(KJW-5000)～3,810g(KJW-5201～5256)/3.3 m ² わら無し：3,700g(KJW-5000)～3,800g(KJW-5201～5256)/3.3 m ²
標準加水量	約 2.6ℓ
練置時間	30分
可使時間	10 時間
梱 包	5袋／ケース

日本建築仕上材工業会登録			
登録番号		0306099	
放散等級 区分表示		F☆☆☆☆	
国土交通大臣認定防火材料			
認定番号	NM-8574	QM-9814	RM-9363
区 分	不燃材料	準不燃材料	難燃材料
通達番号	国住指第1938号	国住指第1943号	国住指第1948号
繊維壁材塗り			
NPO 法人湿式仕上技術センター			



① 水

プラ舟に標準加水量の約 85%(2.2ℓ) の
上水道水を入れます。



② エコカラー

KJW-5201～5256 は「エコカラー」を
投入してよく攪拌します。



③ 「聚楽わら」KJW-5000

「聚楽わら」KJW-5000 を投入し、ハンドミキサー
にて泡を巻き込まないように練り上げます。

30 分練り置き！



④ 別添付の わら

添付のわらすさをご使用の場合は練り上げた後
均等に振りまき、さらに練り合わせます。



⑤ 残りの水

残りの上水道水を加え、作業しやすい硬さに
調節しながら、もう一度練り返します。

施工上の注意

- ・下地は不陸の無いように丁寧に仕上げて下さい。
- ・施工する前に下地のチリ、ホコリ、レイタンス、油分の
汚れはきれいに取り除いて下さい。
- ・塗継ぎの無いように施工面積に合わせて材料を練って
下さい。
- ・左官下地は十分に乾燥させて下さい。
特にモルタル、コンクリート下地は養生期間を十分に
取り、完全に乾燥させた状態で施工して下さい。
- ・チリに付着した汚れは乾かないうちに清掃して下さい。
- ・KJW-5201～5256 は着色成分が通常より多くなる為、
わらをご使用の場合に材料が被り、わらが目立たなく
なる場合がありますので、塗見本等で仕上りをご確認
の上、施工して下さい。
- ・施工中または施工後養生中に気温が 5℃以下になる事が
予想される場合は施工をお避け下さい。



聚楽わら標準色 (No.1～No.7) も
引き続きご愛顧いただきますよう
お願い申し上げます。

株式会社 **シンコー** <http://www.shinko-kenzai.com>

本 社 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江 4-32-11
TEL 06-6541-5755(代) FAX 06-6541-8797
E-mail osaka@shinko-kenzai.com

東京支店 〒339-0027 埼玉県さいたま市岩槻区尾ヶ崎 953
TEL 048-798-3255(代) FAX 048-798-5923

新潟営業所 〒942-0052 新潟県上越市上源入字立ノ越 377-1
TEL 025-543-3688 FAX 025-543-3689

仙台営業所 〒983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台 2-17-18-101
TEL 022-295-1708 FAX 048-798-5923

工 場 〒673-0023 兵庫県明石市西新町 2-12-14

■詳しくはお気軽に当店までお問い合わせください。