

修復モルタル

リ セ ッ ト

シンケン **RESET**



特長 ■水で練るだけの一材型

■コンクリートやモルタルに対しての強い接着力

■20分程度（20℃）で硬化し始め、20～60分間に整形が可能


使用例：U字溝等コンクリート製品の補修



① 予め下地の汚れや脆弱層を除去しておき、破損個所に水湿しをします。



② 破損個所に水で練ったシンケン RESET を盛りつけます。



③ 20分程度（20℃）で硬化し始めるので、20～60分間に整形します。



④ 完全に乾燥すれば完成。

施工例：会所枱



① 予め下地の汚れや脆弱層を除去しておき、破損箇所に水湿をした後で、水で練ったシンケン RESET を盛り付けます



② 20分程度(20℃)で硬化し始めるので、20~60分の間に整形し仕上げます

施工例：Pコン等の穴埋め



① 予め下地の汚れや脆弱層を除去しておき、水湿をします




② シンケン RESET を隙間の無いように充填した後、水引きを見計らって面合わせや面落ちに仕上げます

施工例：クラックの補修



① 補修箇所に水湿をした後、シンケン RESET 5kg に対しメトロースを 1/10 袋入れ、練り上げます



② 混練したシンケン RESET をクラック部分に詰めるように塗り付け乾燥後、スクレーパー等で仕上げます

用途 ●コンクリート製品、ALC、PC板の破損箇所の補修
●設備工事の埋戻し補修。クラック、ピンホール、Pコン跡、ジャンカ等の補修

使用方法 1. 下地の汚れ、ホコリ、レイタンス層を予め除去して下さい
2. 下地が乾燥している場合は十分に水湿を行うか、当社製品 A プライマーを用いて吸水調整を行って下さい
3. 一度に使いきれる量を取り、上水道水(紛体に対し 24%程度)を加えて練り上げて下さい
4. 練り上げたシンケン RESET を下地に薄くシゴキ塗りした後、破損箇所に盛り付けて下さい
5. 20分程度(20℃)で硬化し始めるので、20~60分の間に削って整形し、その後定木等を用いて仕上げを行って下さい

荷姿 ●5kg×4袋/ケース ●10kg×2袋/ケース

標準仕様

	5kg	10kg
標準加水量	1.2ℓ	2.4ℓ
練り上がり比重	1.89	
練り上がり量	3.27ℓ	6.55ℓ
1㎡の使用量	約306袋	約153袋
荷姿	4袋/ケース	2袋/ケース

試験成績

	試験結果	試験方法
接着強度	1.0N/mm ²	垂直引張試験 セメントモルタル下地/20℃/28日
圧縮強度	28.2N/mm ²	JIS R 5201/20℃/28日
曲げ強度	7.0N/mm ²	JIS R 5201/20℃/28日

※上記は当社実験室で試験を行った結果であり、品質を保証するものではありません

【注意事項】

取扱いには下記の注意事項を守って下さい

1. 皮膚に付着した場合は多量の水で洗浄して下さい
2. 容器からこぼれた場合は布で拭き取るか、砂を散布した後処理して下さい
3. 取扱い後は手洗い及びうがいを十分に行って下さい
4. 目に入った場合は多量の水で洗い、又誤って飲み込んだ場合は多量の水と共に吐き出させて、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい
5. 吸い込んで気分が悪くなった場合は空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けて下さい
6. 本品は十分に封印して、湿気の少ない場所に保管して下さい
7. 子供の手の届かない所に保管して下さい
8. 残材は固化した後、産業廃棄物として処理して下さい



URL <http://www.shinko-kenzai.com>
E-mail osaka@shinko-kenzai.com

■詳しくはお気軽に当店までお問い合わせ下さい

本社 〒550-0015 大阪市西区南堀江 4-30-28
TEL 06-6541-5755(代表) FAX 06-6541-8797
E-mail : osaka@shinko-kenzai.com

東京支店 〒339-0027 埼玉県さいたま市岩槻区尾ヶ崎 953
TEL 048-798-3255(代表) FAX 048-798-5923

新潟営業所 〒942-0052 新潟県上越市上源入字立ノ越 377-1
TEL 025-543-3688 FAX 025-543-3689

仙台営業所 〒983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台 2-17-18-101
TEL 022-295-1708 FAX 048-798-5923

エースコン事業部 〒273-0005 千葉県船橋市本町 6-2-10

東京営業所 〒ダイアパレスステーションプラザ船橋 714号

九州出張所 〒814-0165 福岡県福岡市早良区次郎丸 4-4-6-602
TEL・FAX 092-518-5562

四国駐在所 大阪本社までお問い合わせ下さい

明石工場 〒673-0023 兵庫県明石市西新町 2-12-14